

Инструкция по применению состава «Гидросмайл. Обмазочный»

1. Подготовка поверхности

- Активные протечки остановить материалом «Гидросмайл. Водяная пробка».
- Поверхность бетона очистить от загрязнений, старых покрытий до вскрытия пористой структуры и обеспылить.
- Основание должно быть прочным, ровным и без следов цементного молочка.
- Непрочные участки следует удалить, структурные повреждения устранить ремонтным материалом «КТТрон-3».
- Поверхность бетона перед нанесением состава «Гидросмайл. Обмазочный» увлажнить, не допуская скапливания свободной воды.

2. Приготовление раствора

- Раствор сухой гидроизоляционной смеси «Гидросмайл. Обмазочный» готовить в количестве, необходимом для использования в течение 30 минут.
- Для затворения 1 кг сухой смеси требуется 0,23 л воды.
- Расход воды может меняться в пределах, указанных в таблице «Характеристики», в зависимости от температуры и влажности воздуха. Точный расход воды подбирается методом пробного замеса небольшого количества раствора.
- Сухую гидроизоляционную смесь «Гидросмайл. Обмазочный» постепенно всыпать в воду при непрерывном размешивании до получения однородной подвижной консистенции (2-3 минуты), выдержать технологическую паузу для растворения химических добавок (5 минут) и повторно перемешать (2–3 минуты).
- Запрещается добавлять воду в раствор по истечении 5 минут после второго перемешивания.

3. Нанесение раствора

- На увлажнённое основание наносить готовый раствор «Гидросмайл. Обмазочный» кистью, шпателем или пневмораспылителем не менее чем в 2 слоя общей толщиной 2–4 мм.
- Первый слой рекомендуется наносить кистью, тщательно втирая в увлажнённое основание.
- Второй слой можно наносить через 4 часа на ещё влажный первый слой (при нанесении кистью, щёткой во взаимно перпендикулярном направлении).
- Минимальная толщина двухслойного нанесения — 2 мм.
- Для получения ровной поверхности второй и последующие слои необходимо наносить шпателем, выравнивая их правилом.

4. Уход за нанесённым материалом

- Обеспечить постоянное увлажнение обработанной поверхности в течение не менее 7 суток после нанесения состава «Гидросмайл. Обмазочный».
- Обработанную поверхность защищать от прямых солнечных лучей, дождя, мороза и механических повреждений в течение 7 суток.
- При нанесении материала «Гидросмайл. Обмазочный» на поверхности, подверженные механическим воздействиям, обязательно создание дополнительного защитного слоя (цементно-песчаная стяжка, облицовка плиткой и т. п.).

5. Дальнейшая обработка поверхности

- Отделочные материалы на минеральной основе следует наносить не ранее чем через 14 суток.
- Керамическую плитку можно приклеивать через 14 суток. Рекомендуется применять эластичный клей для плитки «Гидросмайл».
- Составы органического происхождения рекомендуется наносить не ранее чем через 21 сутки после нанесения состава «Гидросмайл. Обмазочный».