

Инструкция по применению добавки в бетон «Гидросмайл»

1. Дозировка

Дозировка добавки в бетон «Гидросмайл» составляет от 1 до 5 % от веса цемента в бетоне.

Оптимальная дозировка составляет 2 %.

2. Введение добавки

Добавку в бетон «Гидросмайл» можно вводить в виде порошка:

- в процессе дозирования сухих компонентов бетонной смеси;
- для введения в товарный бетон.

Добавку в бетон «Гидросмайл» можно вводить в виде водного раствора:

- в процессе дозирования воды для затворения бетонной смеси;
- для введения в товарный бетон.

Внимание!

При введении добавки в виде водного раствора объём воды для замешивания бетонной смеси должен быть уменьшен на объём воды, затраченный на затворение добавки.

Приготовление раствора

- Водный раствор готовится в соотношении 2:1 (2 кг добавки на 1 кг воды).
- Температура воды для затворения — от 15 до 25 °С.
- Добавка в бетон «Гидросмайл» в сухом виде порционно добавляется в воду при постоянном перемешивании миксером или электродрелью со специальной насадкой.
- Перед применением водный раствор нужно ещё раз интенсивно перемешать.
- Жизнеспособность водного раствора добавки — 30 минут до введения в бетон.

Внимание!

При введении добавки как в виде раствора, так и в виде сухой смеси необходимо перемешать бетон с составом в миксере или бетономешалке в течение 15 минут перед заливкой в опалубку.