В соответствии с ГОСТ 24788-2001, п.5.3.1.9: "На кромках посуды допускается обнажение грунтового покрытия. В местах контакта посуды и обжигового инструмента (на дне и под бортами) на эмалевом покрытии допускаются следы от инструмента и незначительные сколы покровной эмали без обнажения грунтового покрытия. В местах приварки арматуры на наружной и внутренней поверхности эмалевого покрытия допускаются оплавленные волосные линии.

Допускается нарушение сплошности покровной эмали на швах наружной и незначительные нарушения сплошности на швах внутренней поверхности посуды.

На остальной поверхности посуды качество эмалевого покрытия должно соответствовать указанному в Таблице 3".

Таблица 3

Вид дефекта	Поверхность посуды	Норма
Отколы покровной эмали, «рыбья чешуя»	Наружная	Не допускается
	Внутренняя	Не допускается
Нарушение сплошности покровной эмали (обнажения грунтовой эмали, кратер, прогар)	Внутренняя	Не допускается
	Наружная	Допускаются незначительные
Посторонние включения и включения другого цвета (пятна эмали пятна от окалины)	Наружная	Допускаются незначительные
	Внутренняя	Допускаются незначительные
Не продавливаемые пузыри и бугорки, локальные утолщения эмали	Наружная	Допускаются незначительные
	Внутренняя	Допускаются незначительные
Неровность нанесения бортовой эмали, вскип и желтизна в месте соединения бортовой и покровной эмали	Бортовая	Допускаются незначительные
	Внутренняя	Допускаются незначительные
Разрывы покровной эмали под бортом	Наружная	Допускаются

Примечание: под незначительными дефектами эмалевого покрытия понимаются дефекты, размеры и количество которых не препятствуют использованию посуды по назначению.

П. 5. 3 .1.1 О. « ... На декорированной посуде допускаются дефекты рисунка (нечеткость контура, мелкие волосные линии разрывы, незначительное выгорание), не ухудшающие вид изделий»

Таким образом, контроль за качеством изготавливаемой продукции осуществляется согласно вышеуказанного ГОСТа путем сравнения с эталонным образцом. Чётких дефектов данный документ не указывает.