Инструкция по нанесению магнитной краски

Подготовьте основание так же, как и для любой другой краски. Неровная или очень пористая поверхность не даст желаемого результата.

Любые нестабильные основания (например, дерево) предварительно обработайте грунтовкой для улучшения сцепления с магнитной краской. Для нанесения средства на стену используйте мохеровый или велюровый валик. Не распыляйте краску. Дайте составу высохнуть (3–4 часа) перед нанесением следующего слоя.

Одного литра достаточно для обработки в 3 слоя площади 2–2,5 м².

Испытайте средство на небольшом участке. Двух или трёх слоёв краски будет достаточно для гибких или стандартных магнитов на холодильник.

После высыхания средства обработайте поверхность обычной краской для стен любого цвета или оклейте не слишком плотными обоями. Сразу удалите все подтёки влажной тканью. Плотно закройте банку и храните её в прохладном, но не холодном месте.

Этапы проведения работы

1. Поверхности для окрашивания должны быть гладкими. Нельзя наносить средство на влажные основания, такие как свежая штукатурка, или работать в помещениях с высокой влажностью. Обозначьте границы участка, который будет окрашиваться. Перемешайте средство перед использованием. Не разбавляйте его водой или другими растворителями. Укройте окружающее пространство от брызг и капель.

2. Нанесите краску велюровым валиком, чтобы получить хорошую толщину слоя. Тщательно распределите состав по поверхности, обеспечивая нужную силу магнитного притяжения в будущем.

Нельзя шлифовать окрашенные участки, так как частицы железа будут на поверхности и останутся незащищёнными краской.

В перерывах между нанесением слоёв накройте валик и лоток полиэтиленом, чтобы предотвратить высыхание.

3. Дайте каждому слою высохнуть в течение 4 часов, чтобы гарантировать, что следующий будет прилегать плотно. Если основание является нестабильным (например, деревянная дверь), то увеличьте в два раза время сушки. На таких участках рекомендуем нанесение грунтовки на водной основе, чтобы предотвратить шелушение.

4. Через 24 часа вы можете закрашивать магнитную краску. Если основание нестабильное, то увеличьте время сушки в два раза.

Рекомендуем вам использовать в качестве верхнего слоя краску для стен на водной основе с эффектом яичной скорлупы. Это прочное, хорошо моющееся покрытие, которое обеспечит лучшую защиту основания от повреждений.

5. Стена готова к использованию.