Жидкие обои (шёлковая декоративная штукатурка) SILK PLASTER – это качественный, надежный и экологичный отделочный материал, который будет служить долгие годы. А дополнительные звуко- и теплоизоляционные свойства подарят тепло и уют Вашему дому!

Инструкция:

Подготовка основания:

1. Поверхность должна быть оштукатуренной, зашпаклеванной, чистой, обеспыленной, сухой и однотонно белой, без пятен.

2. Подготовленную поверхность обработать грунтовкой глубокого проникновения. Высушить по инструкции.

3. Затем покрыть грунтовкой SILK PLASTER в 2 слоя, продольно-поперечными движениями с просушкой между слоями 6 часов. Высушить по инструкции 24 часа.

Подготовка материала:

4. Перед нанесением обязательно произвести расчёт требуемого количества штукатурки для полного покрытия поверхности из одной замешанной партии. Расход указан на стикере/торце упаковки.

5. В пластмассовую емкость налить чистой воды без осадка и примесей, комнатной температуры. Количество воды на упаковку указано на стикере/торце.

6. Содержимое упаковки высыпать в воду. По желанию добавить в замес блёстки и/или декоративные добавки. Блестки и добавки приобретаются отдельно, если не являются частью материала.

7. Тщательно перемешать материал во избежание сгустков клея, вручную или используя дрель с миксерной насадкой. Информация о способе перемешивания указана на стикере/торце упаковки.

! Так как от партии к партии материал может отличаться, ОБЯЗАТЕЛЬНО ТЩАТЕЛЬНО смешивать ВСЕ ПАКЕТЫ между собой перед нанесением.

! Не допускается частичный замес пакета!

8. Выложить замоченный материал в пластиковый пакет. Выдержать в закрытом пакете при температуре от +10°С до + 25°С и влажности не более 65% не менее 12 часов.

Нанесение:

9. Перед нанесением еще раз тщательно перемешать материал, вручную или используя дрель с миксерной насадкой. Информация о способе перемешивания указана на стикере/торце упаковки.

! Температура воздуха в помещении должна быть не ниже +15°С, влажность не более 65%.

10. Готовый материал нанести пластмассовой кельмой, равномерно нанося на поверхность от угла до угла из одного замеса.

! Через 1-2 часа разгладить поверхность кельмой, смачивая ее в воде.

! Материал необходимо использовать в течение 48 часов после замачивания.

! Хранить замоченный материал не более 48 часов в закрытой емкости при температуре от +10°С до +25°С.

11. Для увеличения износостойкости и влажной уборки покрыть поверхность защитным фирменным лаком SILK PLASTER на водной основе.