

## ИНСТРУКЦИЯ по применению, транспортировке, хранению ПВХ покрытия «Vinyl SW» (МОДУЛЬНОГО)

«Vinyl SW» – напольное покрытие ПВХ, выпускаемое в виде плиток/планок, которое состоит из ПВХ-каландрированного защитного слоя с печатью, ПВХ-каландрированной подложки и стеклохолста. Данный продукт предназначен для устройства полов в помещениях жилых и общественных зданий (группы А, Б и В по классификации, утвержденной Минздравом).

**СРОК СЛУЖБЫ.** При соблюдении требований настоящей инструкции срок службы напольного покрытия составляет не менее 20 лет. Полная информация по сроку службы (в зависимости от класса помещения и коллекции уложенного ПВХ покрытия) размещена на сайте предприятия-производителя (<https://komitexlin.ru/>). Гарантийный срок хранения – 12 месяцев с даты изготовления.

**ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ** «Vinyl SW» следует производить всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на соответствующем транспорте. При перевозке, погрузке и выгрузке должны быть приняты меры, обеспечивающие сохранность от попадания влаги, повреждения, загрязнения. Запрещается бросать коробки с ПВХ покрытием «Vinyl SW».

**ХРАНЕНИЕ.** «Vinyl SW» должно храниться в сухом закрытом помещении при температуре не ниже +10°C; не менее 1 метра от отопительных приборов. Не допускается хранить данное покрытие совместно с органическими растворителями и содержащими их веществами.

Коробки с ПВХ покрытием «Vinyl SW» должны храниться в горизонтальном положении на паллетах. Высота рядов коробок на паллете не должна превышать 1 м. При хранении не допускается смещение коробок относительно друг друга. При укладке коробок на паллету должны быть приняты меры, предохраняющие углы коробок от повреждений.

**РАСПАКОВКУ** ПВХ покрытия «Vinyl SW» необходимо производить после периода акклиматизации при температуре не ниже +15°C. Период акклиматизации: в случае транспортировки при температуре от 0°C до +10°C коробки следует распаковывать не ранее чем через 24 часа, а при температуре ниже 0°C – не ранее чем через 48 часов после переноса коробок с покрытием ПВХ в помещение с температурой не ниже +15°C. При температурах ниже +10°C данное покрытие ПВХ становится менее гибким (при ударах, перегибе вероятно образование трещин, сколов).

**КЛЕЕВАЯ УКЛАДКА.** Устройство полов с ПВХ покрытием «Vinyl SW» следует производить в соответствии с требованиями СП 71.13330.2017 на бетонное основание, цементную стяжку. Приклейку покрытия ПВХ производить по всей поверхности специализированными дисперсионными клеями для ПВХ покрытия. Не допускается использование клея на основе растворителя.

Укладка «Vinyl SW» допускается в помещениях с остекленными окнами после монтажа и опробования систем отопления, водоотведения, водоснабжения, вентиляции и скрытых электрических сетей, а также после окончания отделочных операций, при которых возможно увлажнение и загрязнение полов (штукатурные, облицовочные и малярные работы).

До укладки необходимо оценить внешний вид «Vinyl SW» - соответствие рисунка, отсутствие дефектов лицевой поверхности.

**Внимание!** При укладке «Vinyl SW» необходимо использовать покрытие одной партии во избежание разнооттеночности. Номер партии указан на этикетке, размещенной на торце коробки.

Перед укладкой особое внимание уделите подготовке основания пола. Основание пола должно быть ровным, гладким (без шероховатостей), прочным, без трещин, стабильно сухим и чистым (без пыли, жира и масел).

Поверхность основания пола под ПВХ покрытие «Vinyl SW» должна быть выровнена соответствующими составами, иначе дефекты основания отпечатаются на уложенных модулях «Vinyl SW». Отклонение поверхности основания пола от горизонтальной плоскости не должно превышать 2мм на длине 2 м (согласно СП 71.13330.2017; измерение с помощью 2 м рейки/правила и измерительного клина/рулетки).

При укладке покрытия «Vinyl SW» следует соблюдать требования к влажности основания: для бетонных панелей перекрытия влажность не должна превышать 4%, для монолитных стяжек на основе цементного, полимерцементного и гипсового вяжущего влажность не должна превышать 5%.

После выравнивания основание пола рекомендуется обеспылить и загрунтовать (грунтовкой глубокого проникновения) для удобства дальнейшей приклейки. Основание пола должно обладать способностью впитывать клей, поэтому не рекомендуется производить укладку на крашенные, лакированные или обработанные водоотталкивающей пропиткой основания пола.

Не допускается стелить ПВХ покрытие «Vinyl SW» на старое напольное покрытие; на ДСП или фанеру, которые деформируются при изменении температуры и влажности воздуха.

**Условия укладки.** Постоянная температура не менее +15 °C должна поддерживаться в течение 24 часов до укладки, во время , а также в течение 72 часов после укладки при относительной влажности воздуха не более 70%.

**Отапливаемый пол:** «Vinyl SW» можно использовать с встроенными в стяжку системами теплого пола, обеспечивающими ровное впитывающее основание пола. За 3-4 суток до укладки отопление необходимо выключить и включить не ранее чем через 72 часа после окончания укладки; температура в помещении при выключенном обогреве пола должна быть не менее +15 °C. Далее следует постепенно повышать температуру на 3-5°C в день до достижения нужной температуры. **Максимальная температура на стыке напольного покрытия и основания пола должна быть не более 27 °C; распределение тепла должно быть равномерно.**

**Схема укладки** «Vinyl SW» определяется выбранным проектом (примеры схем укладки приведены на сайте предприятия-производителя <https://komitexlin.ru/>).

### **Общие рекомендации по укладке плиток/планок.**

Перед началом проведения работ по укладке «Vinyl SW» оконные проемы необходимо закрыть плотной тканью (или бумагой) от попадания солнечных лучей на основание, так как это может привести к неравномерному высыханию клея на участке, и как следствие - к деформации и отклеиванию «Vinyl SW».

Перед укладкой «Vinyl SW» необходимо выполнить предварительную раскладку модулей в соответствии с выбранным проектом. Так как в упаковке могут находиться модули с одинаковым рисунком, то во избежание образования зон с повторяющимся рисунком следует перетасовать модули, затем определить площадь сегмента для нанесения клея. Площадь нанесения клея зависит от «открытого времени выдержки клея» согласно инструкции производителя по применению используемого клея.

**Важно!** Если на площадь сегмента с нанесенным клеем не успели уложить «Vinyl SW» и «рабочее время клея» истекло, то его необходимо полностью удалить с основания, а затем нанести вновь. Не следует допускать двойного слоя клея под плиткой/планкой, так как такой чрезмерно толстый слой клея проявится сквозь покрытие и будет выглядеть как пятно.

Начинать укладку «Vinyl SW» следует в соответствии с проектом и вести от себя (находясь на ранее уложенных модулях «Vinyl SW») в одну из сторон в соответствии с направлением рисунка, указанным стрелками на тыльной стороне модулей «Vinyl SW». Плитки/планки необходимо соединять без образования зазоров и смещения относительно друг друга.

#### **Порядок выполнения работ:**

1. разбить поверхность основания пола на сегменты приклеивания;
2. зубчатым шпателем А2 или В1 равномерно нанести клей на выравнивающий слой по всей площади первого сегмента, следуя рекомендациям производителя клея, избегая образования зон с нанесением клея в 2 слоя. Расход клея: 250-400 г/кв.м зависит от поверхности основания пола, свойств клея и от инструмента, которым наносится клей.;
3. приклеить модули «Vinyl SW». Перед приклейкой тыльную поверхность модулей очистить от пыли мягкой сухой ветошью;
4. прижать и разгладить модули «Vinyl SW» по всей поверхности притирочной доской или кромковтирочным молотком, не допуская смещения уложенной плитки/планки;
5. удалить с поверхности модулей «Vinyl SW» излишек клея при помощи влажной салфетки или губки;
6. операции 1 – 5 последовательно выполнить для всех остальных модулей, предназначенных для укладки на первом сегменте;
7. в случае необходимости осуществить подрезку модулей «Vinyl SW» до требуемых размеров; рекомендуемый компенсационный зазор между стеной и «Vinyl SW» - не менее 2 мм
8. сегмент с уложенными плитками/планками прокатать по всей поверхности вальцами весом (50-75) кг для удаления пузырьков воздуха между основанием и «Vinyl SW» и предотвращения поднятия краев;
9. через 20 – 30 мин после выполнения п. 8 провести повторную прокатку «Vinyl SW» по всей поверхности сегмента вальцами весом (50-75) кг для более качественной приклейки «Vinyl SW»;
10. выполнить операции по п.п. 1 - 9 для следующего сегмента;
11. после завершения укладки «Vinyl SW» оставить до полного высыхания клея, согласно рекомендациям производителя клея.

**УХОД И ЭКСПЛУАТАЦИЯ.** Допускается подметание или чистка пылесосом, влажная уборка с применением специальных моющих средств. Пятна от йода, зеленки, дегтя и крема для чистки обуви, черный след от резины необходимо удалять сразу водным раствором изопропилового спирта.

**Для чистки не следует применять универсальные моющие, чистящие и отбеливающие средства, а также чистящие средства, содержащие абразивные вещества и химические растворители, такие как ацетон, этилацетат и им подобные.** Температура воды при влажной уборке должна быть не выше 40°C.

Покрытие ПВХ является влагостойким, тем не менее рекомендуется принимать меры во избежание длительного воздействия жидкости, особенно в местах стыков. При длительном воздействии жидкости возможна потеря контрастности декоративного ПВХ слоя.

Не рекомендуется контакт покрытия ПВХ с резиной, оставляющей на поверхности пола несмываемые пятна, а также с веществами, содержащими битум и его производные.

Для предохранения покрытия от повреждений при перестановке мебели рекомендуется подкладывать под ножки тканевые, картонные или войлочные прокладки. Острые края и ножки мебели рекомендуется закрывать колпачками или наклейками из войлока, ткани или ПВХ для увеличения опорной поверхности. Во избежание попадания с обуви абразивных частиц (песка, камешков) с улицы на покрытие ПВХ следует укладывать перед входом в помещение чистящие приспособления (коврики, решетки).

В месте эксплуатации столов и стульев на роликовых ножках необходимо подкладывать специальные пластиковые или иные жесткие коврики.

Дополнительная информация по укладке, а также актуальная инструкция по применению, транспортировке, хранению ПВХ покрытия «Vinyl SW» размещена на сайте предприятия-производителя (<https://komitexlin.ru/>).