

Предназначен для приклеивания линолеума на вспененной и войлочной основе, а также различных материалов: ковролина, пенопластовых плиток для потолков и других материалов на оштукатуренные, бетонные, деревянные и окрашенные масляной краской поверхности внутри помещений. Клей пожаровзрывобезопасен, нетоксичен.

### **Характеристики:**

Внешний вид	Однородная пластичная масса от белого до светло-серого цвета
Консистенция, мм в пределах	30 – 50
Прочность на отрыв через 72 часа, не менее, МПа (кгс/см <sup>2</sup> )	0,3 (3,0)
Время полного высыхания при температуре (20±2) <sup>0</sup> С, не менее, час.	72
Расход, кг/м <sup>2</sup>	0,7- 1,0
Влагостойкость, ч, не менее	24
Морозостойкость, циклов, не менее	5

### **Подготовка поверхности:**

Поверхность очистить от пыли, грязи, обезжирить и огрунтовать. На окрашенной масляной краской поверхности сделать частые насечки.

### **Способ применения:**

Перед применением клей тщательно перемешать и нанести тонким слоем либо на поверхность (при наклеивании линолеума), либо на приклеиваемый материал (плитку) и прижать. Время полного высыхания 72 часа при t<sup>0</sup> = (20±2)<sup>0</sup>С и относительной влажности воздуха (65±5)%.

**Меры предосторожности:** При попадании клея в глаза или на кожу промыть большим количеством воды. Размораживать при комнатной температуре.

### **Хранение и транспортировка:**

Гарантийный срок хранения и срок годности 12 месяцев с даты изготовления. Клей хранить в плотно закрытой таре при t<sup>0</sup> не ниже +5<sup>0</sup>С. Хранение и транспортирование при температуре до – 40<sup>0</sup>С не должно превышать 1 месяца.