

# ПРОГРЕСС™

Краска Фасадная TiO<sub>2</sub> - 10 лет

«ВД-АК-110»



1. Белоснежная
2. Атмосферостойкая
3. Для внутренних и наружных работ
4. Матовое паропроницаемое “дышащее” покрытие.
5. Гарантия покрытия 10 лет
6. Сделано по ГОСТ 52020 - 2003

Расход: 1кг краски на 6 - 8 м<sup>2</sup>

Фасовка:

База А	14 кг	7 кг	2,8 кг
База С	12,4 кг (9 л)	-	3,7 кг (2,7 л)

### **ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:**

Водно-дисперсионная акриловая краска предназначена для окрашивания фасадов зданий и сооружений по бетонным, цементным, цементно-известковым, асбоцементным, гипсовым, гипсокартонным, кирпичным поверхностям, цементным и акриловым декоративным покрытиям. Может применяться внутри помещений (сухие, влажные помещения).

Используется для окраски в зданиях и сооружениях типа А - В (в том числе в детских учреждениях и помещениях административной группы лечебно-профилактических учреждений).

### **ЦВЕТ:**

Краска выпускается в базах А и С. База А применяется как самостоятельная белая краска, либо для колеровки в светлые и пастельные тона. Краска в базе С применяется только для колеровки в насыщенные и темные тона. Колеровка ручная или машинная по цветовым системам "Monikolor", "NCS", "RAL" и др.

### **СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:**

Перед применением рекомендуется проверять на совместимость наносимый материал с основанием, а также с последующим циклом обработки поверхности на небольшой площади. Не рекомендуется проводить работы в случае непосредственного попадания прямых солнечных лучей, сильного ветра, дождя.

**Подготовка поверхности:** Основание должно отвечать требованиям СНиП 3.04.01 – 87, быть ровным, сухим, достаточно прочным, очищенным от пыли, высолов, известкового налета, жиров и других загрязнений. Непрочные участки основания следует удалить, глянцевые поверхности отшлифовать до матового состояния. Для увеличения адгезии и выравнивания впитывающей способности основания, предварительно обработать акриловой грунтовкой глубокого проникновения "ПРОГРЕСС".

### Рекомендуемые требования к основанию:

Бетон	“возраст” не менее 28 дней , влажность не более 3%. Очистить от смазки, оставшейся после снятия опалубки
Цементно-известковая и цементно-песчаные штукатурки	“возраст” не менее 14 дней, влажность не более 3%

**Нанесение:** Работы следует выполнять при температуре воздуха и основания от +5<sup>0</sup>С до +30<sup>0</sup>С и относительной влажности воздуха не более 80%. Перед началом работ краску тщательно перемешать. Наносить на подготовленную поверхность кистью, валиком или краскораспылителем в 1-2 слоя (при первом слое допускается краску разбавить водой, но не более 10% от объема краски). Время высыхания каждого слоя: 1-2 часа при температуре 20±2<sup>0</sup>С и относительной влажности воздуха (65 ± 5)%. Последующий слой краски рекомендуется наносить через 2 часа. При понижении температуры до +5<sup>0</sup>С время высыхания увеличивается в 2-3 раза.

**Расход:** 1кг краски на 6 - 8 м<sup>2</sup> при покраске в один слой (в зависимости от впитывающей способности основания)

**Разбавитель:** вода.

**Очистка инструментов:** рабочие инструменты промыть водой.

**Уход:** Окрашенную поверхность можно протирать спустя две недели. Не применять для очистки поверхности щетки и абразивные средства.

**Хранение и транспортировка:** Хранить в оригинальной плотно закрытой таре отдельно от пищевых продуктов при температуре от +5<sup>0</sup>С до +35<sup>0</sup>С , предохраняя от воздействия тепла и прямых солнечных лучей. Допускается небольшое расслаивание краски. Выдерживает 5 циклов замораживание-оттаивание до – 35<sup>0</sup>С . Размораживать при 15-20<sup>0</sup>С в течение 1 суток, затем тщательно перемешать.

**Гарантии изготовителя:** Изготовитель гарантирует соответствие свойств краски в течение 24 месяцев со дня изготовления при условии соблюдения правил транспортировки, хранения и применения. Изготовитель не несет ответственности за несоблюдение технологии при работе с материалом, а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных данной инструкцией.



*Фасадные краски проверяются на полигонах компании "ВСЕ У НАС" под открытым небом в течение длительного времени, где наблюдается изменение покрытия, выгорание цвета и т.д.*

**Меры предосторожности:** Краска пожаро - взрывобезопасна. Не токсична. Проводить работы в проветриваемом помещении. Не смешивать с другими красками и растворителями. При работе применять средства индивидуальной защиты. При попадании в глаза или рот немедленно промыть водой и обратиться за медицинской помощью. Хранить в недоступном для детей месте.

**Охрана окружающей среды:** Остатки продукта не сливать в канализацию, водоемы и на землю. Пустые сухие банки можно вывезти на свалку – соблюдать местное законодательство.

**СОСТАВ:** водная акриловая дисперсия, консервант, диоксид титана, микрокальцит, специальные добавки, вода.

### Качественные показатели

Наименование показателя	Значение фактическое		Метод испытания
Внешний вид покрытия	После высыхания ВДЛКМ должен образовывать однородную, без кратеров, пор и морщин поверхность		ГОСТ 52020, п.9.3
<b>База краски</b>	<b>А</b>	<b>С</b>	
Массовая доля не летучих веществ, % не менее	50 - 60	45 - 55	ГОСТ 17537 раздел 1
Вязкость при +20°С, визкозиметр Брукфилда, скорость 12 об/мин, мПа*с	10000 - 14000	11000 - 16000	ГОСТ 25271
Величина рН	7,5 – 9,0	7,5 – 9,0	ГОСТ 52020 п.9.4
Плотность, г/см <sup>3</sup>	1,4 – 1,5	1,2 – 1,4	ГОСТ 31992.1
Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2)°С, ч, не более	1	1	ГОСТ 19007
Степень перетира, мкм. не более	60	60	ГОСТ 6589
Морозостойкость цикл, не менее	5	5	ГОСТ Р 52020 п.9.8
Степень меления, балл, не более	1	1	ГОСТ 16976
Стойкость покрытий к влажному истиранию, класс покрытия	3	1	ГОСТ 32300 - 2013
Смываемость пленки, г/м <sup>2</sup> , не более	1	0,5	ГОСТ Р 52020 п.9.5
Стойкость к статическому воздействию воды при температуре (20±2)°С, ч, не менее	24	24	ГОСТ Р 52020 п.9.6 и ГОСТ 9.403 метод А

Номер партии, дата изготовления, масса нетто – на упаковке.

**ГОСТ Р 52020 – 2003**

Производитель: ООО “ВСЕ У НАС”, 624030, Россия, Свердловская область, пгт.Белоярский, ул.Тракторная 10Б. [www.vseunas.com](http://www.vseunas.com).

Отзывы и претензии по качеству товара направлять по e-mail: [info@vseunas.com](mailto:info@vseunas.com)

ЕАС, , Штрихкод

ДЕЛАНО НА  РАЛЕ  
ВСЕ НАС