

**ПАСПОРТ N 03/18ФБ**

Наименование фильтров – беззоленные, марки ФБ (быстрой фильтрации красная лента)

ТУ 2642-001-42624157-98

ГОСТ 12026-76

Размер выпущенных фильтров 55, 70, 90, 110, 125, 150, 180мм.

Дата производства

Дата изготовления :

**ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА**

NN п.п.	Наименование показателей	Требования ГОСТ , ТУ	Значение Методы испытания
1	Внешний вид	Фильтры должны быть чистыми, иметь ровный обрез, не быть рваными	Соотв.
2	Допустимое отклонение в диаметрах фильтров, в мм	+ 1            - 2	Соотв.
3	Зольность одного фильтра в граммах не более: при диаметре фильтра            55мм 70мм 90мм 110мм 125мм 150мм 180мм	0,000076 – 0,00019 0,00012 – 0,00030 0,0002 – 0,00050 0,00030 – 0,00075 0,00039 – 0,00097 0,00056 – 0,00140 0,0008 -0,0020	0,00019 0,0003 0,0005 0,00075 0,00097 0,0014 0,002
4	Масса бумаги площадью 1м. кв.	85 + 3-3	75+-2
5	Сопротивление продавливанию во влажном состоянии, кПа, не менее (Burst Strength, wet)	5	25+-2
6	Фильтрующая способность, С, не более (Filtration capacity, less)	26,0	24+-1
7	Разделительная способность (задерживает осадки)	сернистого свинца горячесоаженного	задерживает осадок
8	Сорность – число соринок на 1 м.кв. Площадь св.0,1 до 0,5 мм.кв. не более площадью свыше 0,5 мм.кв.	100 0	65+-5 0
9	Зольность, % не более (Ash content)	0,1	0,1
10	Влажность, % (Moisture)	6 +1, -2	5,5+-1.0
11	Массовая доля железа, %, не более	0,0020	0,0019
12	Максимальный диаметр пор (Pore Size max.)	мкм	28+-1
13	Средний диаметр пор ( Pore Size mean)	мкм	16+-1

**Заключение ОТК:**

**Фильтры соответствуют требованиям ГОСТ12026-76 и ТУ 2642-001-42624157-98**

**Гарантийный срок хранения фильтров не установлен.**

**Отдел технического контроля**

\_\_\_\_\_