

## **Как подготовить алюминиевую форму для выпечки к первому использованию в духовке**

1. Вымойте форму в горячей воде.
2. Высушите.
3. Смажьте внутреннюю поверхность любым растительным маслом.
4. Поместите форму в духовку вверх дном на противень или решётку, чтобы лишнее масло стекло.
5. Прокалите при температуре 200-220 °С в течение 10 минут. На алюминиевой поверхности образуется тонкая маслянистая пленка, которая в дальнейшем будет служить антипригарным покрытием.
6. Выключить духовку, дать форме остыть.
7. Перед выпечкой хлеба еще раз смажьте внутреннюю поверхность форм любым маслом.

**Важно!!! После выпечки домашнего хлеба формы мыть в теплой воде без моющего средства. Остатки хлеба удалить со стенок мягкой тряпочкой, чтобы не нарушать образовавшийся антипригарный слой.**