

Укладка и эксплуатация SPC Texfloor Россия

1. Требования к помещению в процессе выполнения работ по устройству покрытия пола из ПВХ-плитки.

1.1 Устройство покрытия пола с применением покрытия ПВХ-плитки должно проводиться в отапливаемых помещениях с остекленными окнами после проверки систем отопления, канализации, горячего водоснабжения, электроустройств и вентиляции, а также после окончания всех отделочных работ.

1.2 Относительная влажность воздуха в помещении не должна превышать 60 %.

1.3 Устройство покрытия пола допускается при температуре основания пола не ниже плюс 15°C, но рекомендуется проводить устройство покрытия пола с применением покрытия ПВХ-плитки в помещении при температуре не ниже плюс 20 °С, поддерживаемой в течение 24 часов после окончания всех отделочных работ.

1.4 При укладке покрытия ПВХ-плитки на подогреваемые полы, систему нужно отключить за 3-4 суток до начала укладки и включать не ранее чем через 72 часа после завершения работ по устройству покрытия пола из покрытия ПВХ.

Изменение температуры основания должно происходить со скоростью не более 5°C в сутки.

Не допускается укладывать покрытие ПВХ:

- на полы с подогревом, конструкция которых не обеспечивает отсутствие образования конденсации влаги на поверхности пола.
- на полы с подогревом, температура которых превышает плюс 28 °С.
- на инфракрасные плёночные полы, устанавливаемые непосредственно под напольное покрытие.

2. Требования необходимые для качественной подготовки выравнивающего слоя под покрытие пола из ПВХ-плитки в помещении.

2.1 Требования к основанию

2.1 Поверхность основания под покрытие должна быть выровнена.

2.2 Поверхность основания по покрытие должно быть сухое, с остаточной влажностью цементных стяжек не более 5%, для ангидридной стяжки - не более 2,5%. Основание должно оставаться сухим и в процессе эксплуатации материала.

Обязательным условием начала укладки на цементно-песчаную стяжку является соблюдение сроков высыхания. Срок высыхания бетонной стяжки не менее 30 дней, самовыравнивающейся смеси не менее 10-15 дней с момента заливки, в зависимости от толщины слоя.

2.3 Отклонение поверхности выравнивающего слоя от плоскости при проверке контрольным 2-метровым правилом, не должны превышать 2 мм на 2 метра.

2.4 Поверхность основания не должна иметь неровности, трещины, выбоины, вздутия, различного типа деформаций, изменения геометрических размеров под воздействием температуры и влажности.

2.5 Поверхность основания должна быть монолитной, то есть его части не должны перемещаться относительно друг друга ни при температурном расширении, ни при механической нагрузке.

2.6 Поверхность выравнивающего слоя должна быть прочной (прочность на сжатие – не менее 15 Мпа).

2.7 Основание под покрытие ПВХ должно быть непылящим: недопустимо использовать рыхлое, образующее новую пыль основание.

2.8 При укладке покрытия ПВХ на имеющееся основание:

- бетонный пол: его следует выровнять самовыравнивающими смесями и укрыть гидропароизоляционной пленкой до начала укладки;
- керамическая плитка: необходимо затереть и выровнять все швы;
- деревянные полы: они должны быть твёрдыми, с минимальной подвижностью. Все незакрепленные доски следует надёжно закрепить, заделать все швы;
- если в основании пола использовался битум: следует тщательно закрыть поверхность;
- металлический и крашенный пол: удалить всю отстающую краску или другие финишные покрытия;
- текстильные напольные покрытия (в т. ч. ковры): следует снять;

- тёплые полы: допускается укладка покрытия ПВХ на основания, оснащенные системой тёплых полов, при этом температура на поверхности тёплого пола не должна превышать 28 С°;
- электрические теплые полы: проконсультируйтесь с производителями таких полов, чтобы убедиться в том, что их системы совместимы с нашими напольными покрытиями. Системы с металлической сеткой следует укладывать в основание пола, затем заливать самовыравнивающейся смесью, при необходимости - несколько раз.
- другие основания, не перечисленные выше: проконсультируйтесь с поставщиками или производителями данных покрытий.

3. Технология устройства покрытия пола из ПВХ-плитки.

3.1 Общие требования к устройству покрытия пола из ПВХ-плитки.

3.2 Устройство покрытия пола с применением покрытия ПВХ-плитки должно производиться с подбором всего рисунка площади в соответствии с проектом.

3.3 Чтобы напольное покрытие выглядело наилучшим образом:

- перемешайте планки из разных упаковок;
- аккуратно разложите их, не стыкуя замок;
- убедитесь, что их сочетание вам нравится;
- укладывайте планки ряд за рядом;
- по возможности укладывайте покрытие по направлению лучей падающего света либо вдоль наиболее длинной стены помещения.

3.4 Расчет требуемого метража покрытия из ПВХ-плитки проводится по самой большой длине и ширине помещения, учитывая выступы, дверные проемы.

Важно: необходимо обратить внимание, что при укладке по диагонали и в помещениях с непрямыми или скругленными углами, потребление ПВХ-плитки увеличивается.

3.5 После доставки на объект распаковка ПВХ-плитки осуществляется с учетом температурных условий его транспортирования:

- при температуре транспортирования ниже 0 °С коробки выдерживаются не менее 48 ч перед распаковкой в помещении с температурой не ниже плюс 15 °С;
- при температуре транспортирования от 0 °С до плюс 15 °С коробки выдерживаются не менее 24 ч перед распаковкой в помещении с температурой не ниже плюс 15 °С;
- при температуре транспортирования от 15 °С и выше коробки не требуют выдержки по времени перед распаковкой в помещении с температурой не ниже плюс 15 °С.

3.6 За 24 часа до укладки покрытия ПВХ необходимо провести акклиматизацию покрытия. Условия проведения акклиматизации:

- рекомендуемая температура помещения не менее 20°С, влажность не более 60%;
- покрытие ПВХ (плитки/планки) разложить по одной планке/плитке на ровное, чистое (без песка, строительного мусора и др.) основание.

3.7 Во избежание отличия тона рисунка между модулями необходимо применять ПВХ-плитки одной серии. Номер серии указан на этикетке.

4 Устройство покрытия пола из ПВХ-плитки.

4.1 Применяемые инструменты

- рулетка;
- металлический угольник;
- карандаш;
- лезвийный строительный нож;
- ручной или электрический лобзик.

4.2 Устройство покрытия пола из ПВХ-плитки.

Общие указания

1. Покрытие из ПВХ-плитки — это свободнолежащее напольное покрытие, при монтаже которого запрещается его приклеивать или иным способом фиксировать к основанию.

2. Перед укладкой следует произвести визуальный осмотр покрытия на предмет выявления недостатков, повреждений, дефектов или отклонений от заявленных производителем характеристик:

- проверьте соответствие цвета, артикула и количества приобретенного товара сделанному Вами заказу;
- убедитесь в отсутствии внешних повреждений упаковки;

- во время укладки проверяйте каждую плитку из упаковки на наличие видимых дефектов, либо иных недостатков.

Важно! Не укладывайте напольное покрытие с выявленными недостатками!

3. Для раскроя покрытия из ПВХ-плитки, по прямой линии следует использовать специализированный строительный лезвийный нож. При помощи ножа прорежьте с лицевой стороны доски верхний защитный слой, затем согните доску по разрезу. Для выполнения фигурного раскроя следует использовать ручной или электрический лобзик.

4. Подгонять рисунок при стыковке досок не требуется, но избегайте размещения рядом двух плиток с одинаковыми элементами декора.

5. ПВХ-плитку следует укладывать с компенсационным зазором не менее 5 мм по периметру помещения, а также вокруг всех неподвижных объектов, включая трубы и колонны. Зазоры следует увеличить на площади укладки более 56 м² в одном помещении.

Плинтусы должны быть удалены, нижние рамы межкомнатных дверей, дверные полотна должны быть подрезаны.

Планки укладываются «в разбежку» с отступом не менее $\frac{1}{3}$ и не более $\frac{2}{3}$ длины плитки.

6. С покрытием из ПВХ-плитки рекомендуется укладывать специальную подложку для замковой плитки ПВХ с обязательным соблюдением следующих условий:

- толщина подложки не должна быть более 1,5 мм;
- подложка должна быть высокой плотности - от 135 кг/м³ и более.

Важно! Рекомендуется использовать подложку **Texfloor 1,5 EVAc фольгированной подложкой**.

7. При состыковке покрытия из ПВХ-плитки и любых других видов напольного покрытия, между ними необходимо также оставлять технологический зазор 10 мм для тепловых расширений.

Подготовка к укладке.

1. Перед укладкой необходимо убедиться в правильности геометрии помещения: соответствуют ли все углы 90°, параллельны ли противоположные стены, нет ли криволинейных отклонений стен. Исходя из геометрии помещения, необходимо заранее продумать оптимальное размещение покрытия, чтобы избежать лишних расходов материала на подрезку.

2. Также при выборе направления укладки следует учитывать расположение источника света (окна). Как правило, при палубной укладке длинная сторона доски укладывается перпендикулярно плоскости оконного проема (по направлению света). При диагональной укладке учитывать источник света не требуется.

Укладка покрытия.

Рекомендации:

- укладывайте плитки плотно без щелей и зазоров;
- не допускайте смещения уже уложенных досок;
- контролируйте плотное прилегание к основанию соседних плиток. Следите за тем, чтобы не было перепадов по высоте и щелей. В случае если одна плитка оказалась выше другой, нужно проверить поверхность основания, выявить и устранить причину перепада.

- в ходе укладки проверяйте качество замкового соединения. Следует замыкать замки полностью. При полном защелкивании замкового соединения присоединяемая плитка ложится на основание без всяких усилий, образуя ровную горизонтальную поверхность;

- укладка последующего ряда может начинаться с оставшейся части плитки предыдущего ряда, если ее длина не менее $\frac{1}{3}$ длины целой плитки;

- укладку следует производить «в разбежку» со смещением (не менее $\frac{1}{3}$ длины целой плитки) каждого следующего ряда;

- ширина первого и последнего ряда при укладке должна быть не менее 5 см.

Укладка плитки осуществляется последовательно в выбранном направлении. Обычно выбирают тот угол комнаты (от которого начнется укладка), к которому плитка прилегает двумя сторонами.

Важно! ПВХ-плитка обычно укладывается с правого угла, если стоять лицом к выбранной стене.

Такой способ укладки называется «шип-в-паз». Порядок укладки:

1. Установить плитку стороной с шипом к стене.

2. Уложить первый ряд, вставив 5-мм распорку между плиткой и стеной и убедившись, что короткие края соединены.

3. С помощью ножа и угольника отрезать последнюю доску ряда такого размера, чтобы между концом ряда и стеной остался 5-мм зазор.

4. Укладка очередного ряда начинается с остатка плитки предыдущего ряда, при условии, что длина оставшегося фрагмента не менее $\frac{1}{3}$ и не более $\frac{3}{4}$ длины.

Монтаж очередного ряда можно произвести двумя способами:

1-ый способ: первую плитку соединяем с предыдущим рядом по длинной стороне, далее следующую плитку соединяем по короткой стороне таким образом, чтобы шип по длинной стороне лёг поверх паза плитки предыдущего ряда, затем, приподняв на 20-25 градусов обе планки, сдвигайте последнюю плитку до полного защёлкивания замка по длинной стороне с плиткой предыдущего ряда. Таким же образом соединяем все последующие плитки.

2-ой способ: собрать полосу из плиток соединив торцевые замки плиток, а затем совместить замок по длинной стороне плиток.

Каждый для себя выбирает более удобный способ укладки. При сборке каждого ряда не забывайте о расширительных зазорах в 5 мм используя клинья.

5. Продолжайте устанавливать плитку в комнате до завершения укладки всего ряда. Ни в коем случае нельзя подбивать плитку. В противном случае Вы можете повредить плитку.

6. Повторять пункты 4 и 5 до окончания укладки материала.

7. Дверные коробки, трубы системы отопления и элементы декора требуют индивидуальной отделки. В таких случаях желательно использовать шаблон из картона и тщательную разметку.

- обрисуйте нужную форму на картоне;

- вырежьте по шаблону необходимый по размеру фрагмент доски требуемой формы при помощи лобзика;

- уложите вырезанный фрагмент плитки;

- проверьте уложенные участки и убедитесь в качественном монтаже каждой плитки;

- дверные коробки стоит подпилить до нужного размера, если под них необходимо завести напольное покрытие.

8. Чтобы уложить последний ряд плитки, часто требуется подрезка материала.

Выполняется это следующим образом:

- уложите плитку сверху на предыдущий ряд с совпадением положения по ширине плитки;

- уложите следующую плитку сверху размечаемой вплотную к стене и нанесите отметки на размечаемую плитку, находящуюся внизу;

- отрежьте нужный фрагмент размечаемой плитки и уложите последний ряд.

9. После установки пола удалить распорки, подмести пол мягкой щеткой, установить плинтуса и закрыть расширительные зазоры порошками, либо силиконовым герметиком на неотвердевающей основе. Крепить плинтуса следует только к стене, а не к полу.

5. Уход за напольным покрытием ПВХ-плитки в процессе эксплуатации

5.1 Регулярно подметать пол и удалять грязь и крупный мусор, так как они могут оставлять царапины. Мы рекомендуем проводить влажную уборку только после сухой, так как грязь и песок на влажном инвентаре могут действовать как наждачная бумага и оставлять царапины и следы на защитном слое плитки.

5.2 Для тщательной очистки можно использовать ряд специальных чистящих средств (нанести, очистить, смыть). Не использовать абразивные чистящие средства! Бытовые моющие средства с хлором нельзя оставлять нанесёнными на покрытие на длительное время. Они могут сделать пол скользким или привести к его выцветанию.

5.3 Всегда, как можно скорее, вытирайте разлитые вещества, чтобы уменьшить опасность поскользнуться и избежать окрашивания материала.

5.4 Нельзя использовать для очистки плитки растворители на основе ацетона.

5.5 Необходимо использовать входные коврики для защиты от грязи и влаги. Убедитесь, что они не красятся (не имеют резиновой подкладки), чтобы предотвратить окрашивание пола.

5.6 Не передвигать мебель или прочие предметы по полу без использования подложки (мягкого и прочного подстилочного материала), защищающей пол от царапин.

5.7 Используйте накладки на ножки мебели для защиты пола от образования отпечатков от мебели и возможных царапин.

5.8 Температура в помещении должна быть в пределах (13-28°C) для сохранения оптимальных параметров пола.

5.9 Защитный слой плитки защищает её от истирания при интенсивной эксплуатации, но его можно поцарапать любым предметом, плотность которого выше плотности ПВХ. Наличие царапин при эксплуатации не является браком, так как плитка сохраняет все свои износостойкие характеристики до полного протирания декоративного слоя.

5.10 В ходе производства напольного покрытия неизбежно появляются расхождение в цвете и уровне глянца от партии к партии. Это не является браком, и связано с технологией производства напольного покрытия. У покупателя остается возможным визуально заметить цветовые различия плиток до укладки. Изменения цвета, тона и глянца, полученные в ходе производства, приемлемы, более того, в случае с изменением оттенка в коллекции плитки, имитирующей деревянные текстуры, такие отклонения придают плитке большую натуральность.