

Наименование пороков древесины и дефектов обработки изделий из липы (полог, вагонка).	Сорт «Экстра»	Сорт АБ	Сорт ВС
1. Сучки светлые, здоровые сросшиеся	Не допускаются	Допускается.	Допускается.
2. Сучки светлые здоровые частично сросшиеся	Не допускаются	d до 8 мм. - не учитывать d 8-25 мм допускается в кол-ве 2шт. на 1 м.п.	Допускается.
3. Сучки темные здоровые сросшиеся, частично сросшиеся в т.ч с трещинами	Не допускаются	d до 8 мм. - не учитывать d 8-20 мм допускается в кол-ве 2шт. на 1 м.п.	Допускается.
4. Сучки темные здоровые не сросшиеся крепко сидящие, загнивающие	Не допускаются	d до 8мм. - не учитывать d 8-20мм допускается в кол-ве 2шт. на 1 м.п.	Допускается.
5. Отверстия от выпавших сучков, гнилые сучки	Не допускаются	Не допускаются, кроме тех, что не видны при соединении шип паз	Допускаются диаметром до 15 мм, в кол-ве 1 шт. на 1 м.п.
6. Смоляные кармашки	Не допускаются	Допускаются шириной не более 3мм 1шт на 2 м.п.	Допускается.
7. Червоточины	Не допускаются	Не допускаются	Не допускаются
8. Смоляные пятна, полосы	Не допускаются	Допускается.	Допускается.
9. Гниль, пасынок, прорость, рак, сквозные трещины, бахрома, непрострог	Не допускаются.	Не допускаются.	Не допускаются. Непрострог не более 10% площади
10. Острый обзол	Не допускаются	Не допускаются	Не допускаются
11. Тупой обзол	Не допускаются	Не допускаются	Допускается не выходящий на лицевую пласть
12. Сердцевина	Не допускаются	Допускается	Допускается
13. Трещины не сквозные	Не допускаются	Допускаются суммарной длиной 1/6 длины детали и шириной 1мм	Допускаются суммарной длиной 1/3 длины изделия, шириной 3мм
14. Грибные ядерные пятна, заболонные грибные и химические окраски, побурение, ложное ядро	Не допускаются	Не допускаются	Допускаются в виде пятен и полос, не более 40% площади изделия
15. Синева	Не допускаются	Не допускаются	Допускается не ярко выраженная
16. Сколы, вмятины	Не допускаются	Не допускаются	Допускаются незначительные мелкие вырывы, глубиной до 2мм. в кол-ве 2шт. на 1 м.п.
17. Допуски	ширина/толщина +/- 0,5 мм, длина +/- 5 мм	ширина/толщина +/- 0,5 мм, длина +/- 5 мм	ширина/толщина +/- 0,5 мм, длина +/- 5 мм
18. Влажность	12% (+/- 2%)	12% (+/- 2%)	12% (+/- 2%)