

ТУ на поставляемый товар из сосны



Наименование пороков древесины и дефектов обработки изделий из липы (полог, вагонка).	Сорт АБ	Сорт БС
1. Сучки здоровые сросшиеся и частично сросшиеся, светлые.	Допускается.	Допускается.
2. Сучки здоровые сросшиеся и частично сросшиеся, тёмный.	Допускается.	Допускается.
3. Сучки несросшиеся выпадающие, а также отверстия от выпавших сучков.	Допускаются выпавшие сучки размером не более 15мм.	Допускается.
4. Трещины пластевые насквозь.	Допускаются длиной не более 1/3 длины изделия.	Допускается.
5. Трещины пластевые сквозные с выходом в торец.	Допускаются общей длиной не более 300мм на изделие.	Допускается.
6. Сердцевина.	Допускается.	Допускается.
7. Смоляные карманы.	Допускается.	Допускается.
8. Прорость.	Допускается.	Допускается.
10. Синева, гниль, сито.	Не допускаются.	Не допускаются.
11. Обзол.	Допускается, на не лицевой стороне, без коры.	Допускается, на не лицевой стороне, без коры.
12. Синева.	Допускается до площади 10% площади изделия.	Допускается.