



## Технические условия на погонаж строганный профилированный «УРАЛ»

Качественные признаки	АВ
<b>1. Сучки:</b>	
<b>1.1. Сучки здоровые сросшиеся</b>	Допускаются диаметром до ½ ширины изделия
<b>1.2. Частично сросшиеся и несросшиеся</b>	Допускаются диаметром 40 мм
<b>1.3. Трещины и вырывы на сучках</b>	Допускаются сквозные трещины шириной 1 мм и суммарной длиной не более 5 % длины изделия
<b>1.4. Отверстия от выпавших сучков</b>	Не допускаются
<b>2. Трещины</b>	Допускаются пластевые шириной не более 1 мм, суммарной длиной не более 15 % длины изделия
<b>3. Сердцевина</b>	Допускается
<b>4. Смоляные кармашки</b>	Допускаются площадью до 5 см <sup>2</sup> (примерно 12,5 см × 4 мм или 25 см × 2 мм)
<b>5. Прорость</b>	Допускается, если не нарушается прочность
<b>6. Поражения насекомыми</b>	Не допускаются
<b>7. Гниль</b>	Не допускается
<b>8. Дефекты производства:</b>	
<b>8.1. Вырыв, выхват, запил, вмятина, скол, задир, выщербина</b>	Допускаются только вмятины и вырывы глубиной до 2 мм
<b>8.2. Непрострог</b>	Не допускается
<b>8.3. Волнистость поверхности</b>	Не допускается
<b>9. Скол пазогребневого соединения</b>	Допускается длиной не более 5 % длины изделия
<b>10. Продольная покоробленность по кромке</b>	Допускается со стрелой прогиба до 8 мм
<b>11. Крыловатость</b>	Допускается с отклонением от плоскостности: вагонка — 5 мм, блок-хаус и доска пола — 2 мм