

ТУ ДУЛЕВСКИЙ ФАРФОР ООО

Допустимые дефекты на изделиях.

Термин	
Осевое смещение приставных деталей	Допускается смещение детали на 5 градусов от заданного места.
Деформация	Плоские изделия: допускается отклонение от размера на 2 % Полые изделия: допускается отклонение от размера на 2,5 %
Подрыв приставных деталей	В месте крепления деталей допускается несквозная трещина, не снижающая прочность изделия.
Трещина заглазурованная односторонняя	На лицевой стороне изделия допускается одно узкое несквозное углубление не более 5 мм На оборотной стороне изделия допускается два узких несквозных углублений не более 8 мм или На оборотной стороне изделия допускается одно узкое несквозное углубление не более 20 мм Допускаются три односторонние трещины длиной до 5 мм
Зазор между краем крышки и корпусом изделия	Допускается несквозной зазор между краем крышки и корпусом изделий.
Засорка	<p>Мелкие изделия: На оборотной стороне изделия допускаются пять шероховатых нецарапающих поверхностей под глазурью до 2 мм</p> <p>Средние изделия: На оборотной стороне изделия допускаются шесть шероховатых нецарапающих поверхностей под глазурью до 2 мм</p> <p>Крупные изделия: На оборотной стороне изделия допускаются восемь шероховатых нецарапающих поверхностей под глазурью до 2 мм</p>

<p>Засорка диаметром до 1,0 мм на тонкостенной посуде</p>	<p>На оборотной стороне изделия допускается шероховатая нецарапающая поверхность под глазурью до 1 мм, не ухудшающая товарный вид изделия.</p>
<p>Накол</p>	<p>На изделии допускается точечное углубление, не ухудшающее товарный вид.</p>
<p>Натёк</p>	<p>На лицевой стороне изделия допускается утолщение глазури и изменение её оттенка, не ухудшающее товарный вид. На оборотной стороне допускается утолщение глазури с изменением её оттенка, не ухудшающее товарный вид изделия. На оборотной стороне по краю глубоких изделий допускается незначительное утолщение глазури.</p>
<p>Матовость глазури</p>	<p>Допускается малозаметная матовость глазури, не ухудшающая товарный вид изделия.</p>
<p>Плешина</p>	<p>Мелкие изделия: На лицевой стороне допускается участок, не покрытый глазурью не более 50 мм² На оборотной стороне допускается участок, не покрытый глазурью не более 110 мм² Средние и крупные изделия: На лицевой стороне допускается участок, не покрытый глазурью не более 110 мм² На оборотной стороне допускается участок, не покрытый глазурью не более 130 мм²</p>

<p>Плешина на тонкостенных изделиях и изделиях для напитков</p>	<p>Мелкие и средние изделия: На лицевой стороне допускается участок, не покрытый глазурью не более 40 мм² На оборотной стороне допускается участок, не покрытый глазурью не более 50 мм²</p> <p>Крупные изделия: На лицевой стороне допускается участок, не покрытый глазурью не более 60 мм² На оборотной стороне допускается участок, не покрытый глазурью не более 80 мм²</p>
<p>Мушка</p>	<p>Мелкие изделия: На лицевой стороне изделия допускается не больше 3 точек тёмного цвета диаметром не более 1,5 мм На оборотной стороне изделия допускается не больше трёх точек тёмного цвета диаметром не более 2,5 мм</p> <p>Средние и крупные изделия: На лицевой стороне изделия допускается не больше трёх точек тёмного цвета диаметром не более 2 мм На оборотной стороне изделия допускается не больше трёх точек тёмного цвета диаметром не более 3 мм Внутри чайников, кофейников, сахарниц, сливочников допускается мелкие рассеянные тёмные точки диаметром не более 3 мм</p>
<p>Мушка на тонкостенных изделиях</p>	<p>Мелкие и средние изделия: На изделии допускается не больше двух точек тёмного цвета диаметром не более 1,5 мм</p> <p>Крупные изделия: На изделии допускается не больше трёх точек тёмного цвета диаметром не более 2,5 мм</p>
<p>Выгорка</p>	<p>На лицевой стороне допускается одно поверхностное углубление диаметром не более 3 мм На оборотной стороне допускается два поверхностных углубления диаметром не более 4 мм Допускается пятно диаметром не более 2,5 мм, не ухудшающее товарный вид изделия, и гладкие следы гипса.</p>

Выгорка на тонкостенной посуде	<p>Мелкие и средние изделия: Допускается два поверхностных углубления диаметром не более 1,5 мм</p> <p>Крупные изделия: Допускается два поверхностных углубления диаметром не более 3 мм</p>
Прыщ	<p>На лицевой стороне допускается два плотных вздутия поверхности диаметром не более 3 мм</p> <p>На оборотной стороне допускается три плотных вздутия поверхности диаметром не более 3 мм</p>
Прыщ на тонкостенной посуде	Допускается два плотных вздутия поверхности диаметром не более 2 мм
Задувка	Допускается наличие следов приплавленных продуктов сгорания топлива, не ухудшающих товарный вид изделия.
Откол заглазурованный	<p>Мелкие изделия: <u>По краю</u> изделия допускается один заглазурованный или зашлифованный откол глубиной не более 2 мм <u>По ножке</u> изделия допускается четыре заглазурованных или зашлифованных откола глубиной не более 2 мм</p> <p>Средние и крупные изделия: <u>По краю</u> изделия допускается три заглазурованных или зашлифованных откола глубиной не более 2 мм <u>По ножке</u> изделия допускается четыре заглазурованных или зашлифованных откола глубиной не более 2 мм <u>На ножке</u> изделия допускаются мелкие нецарапающие отколы.</p>
Откол заглазурованный на тонкостенной посуде	<p>Мелкие и средние изделия: <u>По краю</u> изделия допускается один заглазурованный или зашлифованный откол глубиной не более 1 мм <u>По ножке</u> изделия допускается четыре заглазурованных или зашлифованных откола глубиной не более 2 мм</p> <p>Крупные изделия: <u>По краю</u> изделия допускается три заглазурованных или зашлифованных откола глубиной не более 1 мм <u>По ножке</u> изделия допускается два заглазурованных или зашлифованных откола глубиной не более 3 мм <u>На ножке</u> изделия допускаются мелкие нецарапающие отколы.</p>

Свободный от глазури край	На изделии допускается незаглазурованный край не более 3 мм
Зашлифованные следы после снятия засорки	Допускается зашлифованный след на изделии не более 150 мм ²
Разрыв декора	Допускается нарушение целостности декора на изделии, не искажающее рисунок.
Разрыв декора на тонкостенной посуде	Допускается нарушение целостности декора на изделии, не ухудшающее общий художественный вид рисунка.
Разнотонность	Допускается отклонение тона краски от образца-эталона, пятнистость не ухудшающее товарный вид изделия. Допускаются незначительные оттенки в тоне краски в местах крепления деталей.
Царапина на рисунке	Допускается малозаметная царапина на изделии, не ухудшающая рисунок.
Восстановление краски	Допускается изменение тона краски, не ухудшающее товарный вид изделия.
Недожог краски	Допускается блеклый, матовый вид декоративного покрытия, не ухудшающий товарный вид изделия.
Пережог краски	Допускается блеклый цветовой тон декоративного покрытия, не ухудшающий товарный вид изделия.
Вскипание краски	Допускается нарушение целостности декоративного покрытия вследствие появления пузырей в красочном слое, не ухудшающий товарный вид изделия.
Помарка надглазурная	На лицевой стороне изделия допускается три загрязнения краской площадью не более 3 мм ² На оборотной стороне изделия допускается три загрязнения краской площадью не более 6 мм ²

<p>Помарка подглазурная</p>	<p>На лицевой стороне изделия допускается три загрязнения краской площадью не более 4 мм² На оборотной стороне изделия допускается четыре загрязнения краской площадью не более 6 мм²</p>
-----------------------------	---